

**Expert** - gilet multitasca

**descrizione** 2 tasche sul petto; 2 ampie tasche anteriori di cui una con zip; spacchetti laterali; 4 taschini; portabadge; 1 tasca posteriore; 3 tasche con zip; zip YKK®

**manutenzione** lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; non candeggiare; si può lavare a secco; il capo non sopporta l'asciugatura in tamburo ad aria calda; stiratura a bassa temperatura (max 110 °C)



<b>cod.prod.</b>	V016-0-00 corda/nero V016-0-02 navy/nero V016-0-03 fango/nero V016-0-04 antracite/nero V016-0-05 nero/nero
<b>normativa</b>	EN ISO 13688:2013 
<b>taglie</b>	44 – 64 ( EU)

**SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA**

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo		
<b>Tessuto base</b>	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composizione delle fibre	60% cotone 40% poliestere			
	EN ISO 12127:1996	Peso per unità di area	245 g/mq			
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 b) (EN ISO 105-C06)		Solidità del colore al lavaggio (60°C) <i>Variazione di colore</i>	4	(CAM) ≥3		
		<i>Scarico:</i>				
		acetato	4			
		cotone	4-5			
		nylon	3-4			
		poliestere	4-5			
		acrilico	4-5			
		lana	4-5			
		CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 b) (EN ISO 105 D01)		Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i>	4-5	(CAM) ≥3
		<i>Scarico:</i>				
acetato	4-5					
cotone	4-5					
nylon	4-5					
poliestere	4-5					
acrilico	4-5					
lana	4-5					

EN ISO 13688:2013 5.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 a) (EN ISO 6630 / ISO 5077)	Stabilità dimensionale al lavaggio (6N/60°C)	ordito: - 1,7% trama: - 1,5%	± 3 %  (CAM± 5%)	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 e) (ISO 105 X12)	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5 umido: 3-4	(CAM) ≥3	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 g) (EN ISO 105-B02 )	Solidità del colore alla luce	5	(CAM) ≥5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 c) (EN ISO 105 E04)	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i> <i>acetato</i> <i>cotone</i> <i>nylon</i> <i>poliestere</i> <i>acrilico</i> <i>lana</i>	Acido 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5	Alcalino 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4-5	(CAM) ≥3
EN ISO 105 X11	Solidità del colore alla stiratura a caldo (110°C) <i>Variazione di colore - asciutta</i> <i>Variazione di colore - umida</i> <i>Scarico cotone</i>	4-5 4-5 4	1-5	
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.5 f) (EN ISO 13937-1)	Determinazione della forza di lacerazione mediante il metodo del pendolo balistico (Elmendorf)	Ordito : 51 N Trama : 51 N	≥12 N	
EN ISO 13934-2	Resistenza alla trazione	ordito: 1600 N trama: 760 N	400 N 400 N	
EN ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	91700 CICLI		
CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER FORNITURE DI ARTICOLI TESSILI 4.1.2	Restrizione di sostanze chimiche pericolose	CONFORME	OEKO TEX® STANDARD 100 classe II	
EN ISO 13688:2013 paragrafo 4.2 (EN 1413)	Determinazione del ph dall'estratto acquoso	PH: 7,4	3,5<PH≤9,5	

EN ISO 13688:2013  
paragrafo 4.2  
(EN 14362-1:2012)

ricerca delle ammine aromatiche e  
cancerogene

Non rilevabile

≤30 ppm

---

**EXPERT**

CRITERI AMBIENTALI MINIMI  
PER FORNITURE DI ARTICOLI  
TESSILI  
4.1.5 d)

Determinazione della forza massima di  
rottura delle cuciture con il metodo grab

520 N

≥ 225 N

---